



Цвет

Серебристый металлик в 6 оттенках.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности воздуха высыхание через 16-24 часа.

Снижение температуры и увеличение влажности замедляют процесс сушки. При окраске в помещении, для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.

Масло-лазурь металлик № 264

Серебристая лазурь для долгосрочной защиты фасадов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей на открытом воздухе.

Технические качества

- °Образует защитное и декоративное покрытие
- °Защищает от атмосферных воздействий
- °Повышенная защита от УФ излучения
- °Водостойкая
- °Не шелушится и не растрескивается со временем
- °Сохраняет поры древесины открытыми
- °Паропроницаемое

Состав

Касторовое масло, соединенное нагревом с натуральной смолой, эфир натуральных смол, штандоль древесного масла, каолин, оксид цинка, глина, микровоск, изопарафин, кремнезем, природный асфальт, минеральные пигменты, йодо-пропинил-бутил-карбамат.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 400 г/л.
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.
Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!
Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.
В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Масло-лазурь металлик № 264

Серебристая лазурь для долгосрочной защиты фасадов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей на открытом воздухе.

Расход

0,125 л на 2 м²/1 слой;
0,125 л на 1,3 м²/2 слоя;

1 л на 16 м²/1 слой;
1 л на 11 м²/2 слоя;

2,5 л на 40 м²/1 слой;
2,5 л на 27,5 м²/2 слоя;

10 л на 160 м²/1 слой;
10 л на 110 м²/2 слоя.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

А. Предварительно загрунтованная древесина Маслом грунтовочным для дерева арт. 150.

Поверхность готова к нанесению фасадного масла.

В. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-80.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом.

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

Д. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

Внимательно ознакомьтесь с технической инструкцией каждого используемого состава.

Метод нанесения:

Рекомендуемая температура воздуха и обрабатываемой поверхности выше 12°С. Перемешайте масло перед использованием. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Наносить необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Всегда делайте пробную окраску.

Для защиты поверхностей с нормальной атмосферной нагрузкой (фасады, заборы и др.) рекомендуется предварительное грунтование Маслом грунтовочным для дерева арт. 150. После высыхания грунтовочного масла нанесите два слоя Масло-лазури металлик арт. 264 с промежуточным высыханием.



Масло-лазурь металлик № 264

Серебристая лазурь для долгосрочной защиты фасадов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей на открытом воздухе.

Для защиты поверхностей со слабой атмосферной нагрузкой (свесы крыш, потолки беседок и др.) допускается нанесение двух слоев Масло-лазури металлик арт. 264 с промежуточным высыханием, без предварительного грунтования.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель

ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru