



LEINOS
Naturfarben



Твердое масло с воском № 290

Масло с воском для высококачественной защиты полов, лестниц и мебели, а также всех поверхностей, подверженных интенсивному механическому износу.

Технические качества

- °Твердое, водоотталкивающее и стойкое к царапинам покрытие
- °Стойкое к образованию пятен от кофе, красного вина, пива, колы и пищевых продуктов
- °Образует паропроницаемое покрытие
- °Подчеркивает естественную структуру дерева
- °Простое в нанесении
- °Не требует межслойной шлифовки
- °Безопасно для детских игрушек согласно EN 71-3

Цвет

Бесцветный.
Колеруется в цвета
LEINOS, RAL и NCS.

Время высыхания

При температуре 20°C и средней влажности воздуха поверхностное высыхание через 10-12 часов. Время полного высыхания и готовности к повторной обработке через 16-24 часа. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-14 дней.
Для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.

Состав

Льняное масло, древесное масло, касторовое масло, эфир натуральных смол, каолин, глина, оксид цинка, изопарафин, микровоск, кремнезем, минеральные пигменты (кроме бесцветного).

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 345 г/л.
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.
Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты!
Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.
В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Твердое масло с воском № 290

Масло с воском для высококачественной защиты полов, лестниц и мебели, а также всех поверхностей, подверженных интенсивному механическому износу.

Расход

0,125 л на 3,1 м²/1 слой;
0,125 л на 2 м²/2 слоя;

1 л на 25 м²/1 слой;
1 л на 16 м²/2 слоя;

2,5 л на 62,5 м²/1 слой;
2,5 л на 40 м²/2 слоя;

10 л на 250 м²/1 слой;
10 л на 160 м²/2 слоя.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 2 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 11

Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи (влажность древесины не выше 14%). Возможна окраска неподготовленной древесины. Сильно впитывающие поверхности, такие как пробка, предварительно загрунтуйте Твердым маслом арт. 240. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P60-P80.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом.

Удалите пыль, грязь и жирные пятна. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Твердого масла с воском арт. 290.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P60-P80.

Метод нанесения:

Рекомендуемая температура воздуха и обрабатываемой поверхности выше 15°C. Перемешайте масло перед использованием! Всегда делайте пробную окраску. Не заливайте масло в трещины и стыки изделий. Поверхности, подверженные интенсивным механическим нагрузкам (лестницы, коридоры, кухня) рекомендуется покрывать в три слоя.

А. Нанесение с располировкой.

Нанесите масло равномерным тонким слоем на всю окрашиваемую поверхность с помощью кисти или валика. Дайте маслу впитаться в дерево в течение 15-20 минут. Невпитавшееся масло располируйте зеленым или белым падом. Через 16-24 часа нанесите второй слой и располируйте белым падом. Если после первого слоя поверхность окажется шершавой, произведите межслойную шлифовку мелким абразивом (P400-P600). Перед повторным нанесением тщательно удаляйте пыль. Для дополнительной защиты поверхность может быть обработана третьим, бесцветным слоем масла.



Твердое масло с воском № 290

Масло с воском для высококачественной защиты полов, лестниц и мебели, а также всех поверхностей, подверженных интенсивному механическому износу.

В. Нанесение без располировки.

Нанесите масло равномерным тонким слоем, избегая видимых разводов и подтеков с помощью валика или кисти. Окрашенная поверхность должна иметь равномерный легкий отблеск во время окраски. Оставьте высыхать. Через 16-24 часа нанесите второй слой. Используйте рекомендации по межслойной шлифовке и дополнительной защите из пункта А.

Уход и обновление поверхности.

Уход за поверхностью производите влажной тканью с моющим средством LEINOS арт. 930 Натуральное мыло (максимум 10-30 мл на 10л воды). Не заливайте поверхность водой. При механическом износе обновите поверхность составом LEINOS арт. 285 Масло для очистки и ухода или другим паркетным маслом LEINOS.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель
ReinckeNaturfarbenGmbH
Industriestraße 3
21640 Horneburg, Germany
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер в России
ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, г.Москва,
ш. Коровинское, д.10
info@leinos.ru
www.leinos.ru