



Бесцветное

Не колеруется

Полуглянцевое

Расход

0,125 л на 2,5 м² в один слой;
0,125 л на 1,8 м² в два слоя;

1 л на 16-22 м² в один слой;
1 л на 12-18 м² в два слоя;

2,5 л на 40-55 м² в один слой;
2,5 л на 30-45 м² в два слоя;

10 л на 160-220 м² в один слой;
10 л на 120-180 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, краскопульт,
метод окунания

Датское масло арт. 225

Натуральное паропроницаемое масло для внутренних работ, слегка усиливающее естественный цвет древесины. Образует устойчивое к влаге покрытие без образования поверхностной пленки. Предназначено для элементов интерьера, мебели и детских игрушек.

Рекомендовано для глубокой пропитки древесины с помощью краскопульты или методом окунания, особенно для изделий со сложной формой или для тех изделий, которые имеют грубую, распиленную поверхность.

Свойства

- Задерживает процесс естественного посерения дерева
- Образует водостойкое покрытие
- Глубоко пропитывает древесину
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Не образует поверхностную пленку
- Подчеркивает естественную красоту дерева
- Предотвращает пересыхание дерева со временем
- Подходит для окраски методом окунания или с помощью краскопульты
- Не содержит химических соединений
- Стойкое при воздействии пота и слюны
- Подходит для детских игрушек

Полный состав

Связующее из тунгового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, льняное масло, сложный эфир натуральной смолы, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца и кобальта.

Время высыхания

Поверхностное высыхание через 4-6 часов, полное высыхание и повторное нанесение через 12-18 часов при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена при окраске в помещении, повышенный расход. Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Подготовка поверхности

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины.

Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P60-P80.

Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным маслом LUNA. Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. При необходимости зашлифуйте поверхность мелким абразивом. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Датского масла LUNA арт. 225.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P60-P80.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием. Натуральное масло готово к применению. Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, краскопульт или ванну для окунания. Наносите масло тонкими слоями. Всегда делайте пробную окраску. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Нанесите масло в 2-3 тонких слоя с промежуточным полным высыханием, избегая разводов и подтеков. Удаляйте излишки масла через 20-30 минут после каждого нанесения. При образовании шероховатости после первого слоя, применяйте ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт или абразивной сеткой зернистостью P400-P600.

Схемы нанесения:

Схема нанесения для разделочных досок, посуды и детских игрушек методом глубокой пропитки

1 слой: Датское масло арт. 225
(нанесение кистью или методом окунания)
2 слой: Масло для столешниц арт. 380

Схема нанесения для разделочных досок, посуды и детских игрушек методом глубокой пропитки

1 слой: Датское масло арт. 225
(нанесение кистью или методом окунания)
2 слой: Датское масло арт. 225
(нанесение кистью или методом окунания)
3 слой: Датское масло арт. 225
(нанесение кистью или методом окунания)

Схема нанесения для стен, потолков и элементов в интерьере, а также для мебели из экзотической древесины

1 слой: Датское масло арт. 225
(нанесение кистью или методом окунания)
2 слой: Датское масло арт. 225
(нанесение кистью или методом окунания)

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Важно.

Расход может быть меньше или больше в зависимости от впитывающей способности поверхности, ее подготовки и наличия грунтовочного слоя. Определите точный расход на вашей древесине, выполнив пробную окраску.

Для правильного высыхания Датское масло арт. 225 требует достаточного количества кислорода в воздухе.

Во время высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

Меры предосторожности

Использованная ветошь способна самовоспламениться. Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет.

После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Протокол испытаний безопасности
покрытия для посуды и игрушек

Производитель

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия,
г. Москва, ш. Коровинское, д.10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.