



Бесцветный

Не колеруется

Расход

0,125 л на 1,5 м² в один слой;
1 л на 10-12 м² в один слой;
2,5 л на 25-30 м² в один слой;
10 л на 100-120 м² в один слой.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

Сертификация

Произведено по ТУ
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие)
по ГОСТ 30244-94

Грунт для интерьеров арт. 211

Натуральный паропроницаемый грунт для обработки деревянных стен, потолков и конструкций внутри помещений. Для подготовки сильно впитывающей древесины к окраске маслом внутри помещений. Глубоко пропитывает, создает водоотталкивающую защиту, не образует поверхностную пленку. Подходит для локальной обработки сучков.

Рекомендуется для грунтования елки, пихты, кедра и других пород с низкой плотностью.

Для снижения расхода и неравномерного впитывания масла при дальнейшей окраске.

Не защищает от синевы и плесени.

Не подходит для наружных работ.

Полный состав

Льняное масло, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, сложный эфир натуральной смолы, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца.

Свойства

- Глубоко пропитывает в древесину
- Снижает расход масла при дальнейшей окраске
- Выравнивает впитывающую способность дерева
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Предотвращает образование пятнистости при дальнейшей окраске цветным маслом
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Не образует поверхностную пленку
- Подходит для локальной обработки сучков

Время высыхания

8-12 часов, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Снижение температуры и увеличение влажности замедляют процесс высыхания. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

Для правильного высыхания Грунт для интерьеров арт. 211 требует достаточного количества кислорода в воздухе.

Во время высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

Подготовка поверхности

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для улучшения качества и равномерности впитывания поверхности, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте грунт перед использованием. Состав готов к применению.

Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используете кисть, валик или краскопульт. Нанесите Грунт для интерьеров арт. 211 тонким, равномерным слоем, избегая разводов и подтеков. Достаточно однократного нанесения. Всегда делайте пробную окраску.

Грунт для интерьеров не содержит защиту от синевы и плесени. Обратите внимание, что на древесине, подверженной постоянной влажности, могут образовываться следы синевы. Чтобы этого избежать воспользуйтесь Грунтом для дерева арт. 212.

Схема нанесения:

Схема нанесения для стен и потолков в интерьере из сильно впитывающего дерева или для термососны

- 1 слой: Грунт для дерева арт. 211
- 2 слой: Масло для стен и потолков арт. 361
- 3 слой: Масло для стен и потолков арт. 361

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Меры предосторожности

Использованная ветошь способна самовоспламеняться. Во избежание самовозгорания, пропитанные грунтом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки грунт реагирует с кислородом. Чем меньше грунта остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки грунта в меньшую емкость.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Производитель

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486, Россия,
г. Москва, ш. Коровинское, д. 10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.