



Бесцветное

Колеруется

Полуглянцевое

## Расход

0,125 л на 2 м<sup>2</sup> в один слой;

0,125 л на 1,5 м<sup>2</sup> в два слоя;

1 л на 15-17 м<sup>2</sup> в один слой;

1 л на 10-12 м<sup>2</sup> в два слоя;

2,5 л на 37-42 м<sup>2</sup> в один слой;

2,5 л на 25-30 м<sup>2</sup> в два слоя;

10 л на 150-170 м<sup>2</sup> в один слой;

10 л на 100-120 м<sup>2</sup> в два слоя.

## Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

## Масло для фасадов арт. 360

Паропроницаемое натуральное масло для декоративной окраски и долговременной защиты деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других вертикальных конструкций на улице от атмосферного воздействия, растрескивания, выгорания, поражения грибом, синевой и плесенью.

Предназначено для шлифованной, строганой и необработанной древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

Не подходит для горизонтальных поверхностей.

### Свойства

- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Легко обновляется без перешлифовки
- Подчеркивает естественный рисунок дерева

### Полный состав

Связующее из тунгового, касторового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль тунгового и льняного масел, штандоль тунгового и касторового масел, сложный эфир натуральной смолы, бентонит, тальк, оксид цинка, оксид алюминия, микровоск, алифатические углеводороды, фунгицид IPBC, сиккатив без свинца.

### Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена, повышенный расход, колеровка в сильно насыщенный цвет.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Относитесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

## Подготовка поверхности

**А. Древесина, предварительно загрунтованная Грунтом для дерева арт. 212.** Поверхность готова к нанесению Масла для фасадов арт. 360.

**Б. Впитывающая, чистая поверхность.** Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-80.

**В. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным маслом LUNA.** Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для фасадов арт. 360.

**Г. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.** Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р80-Р100 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

## Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием. Натуральное масло готово к применению. Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Нанесите масло тонкими, равномерными слоями, избегая разводов и подтеков. Всегда делайте пробную окраску. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Для защиты поверхностей с нормальной атмосферной нагрузкой (фасады, заборы и др.) рекомендуется предварительно загрунтовать древесину одним слоем Грунта для дерева арт. 212. После высыхания Грунта нанесите два слоя Масла для фасадов арт. 360 с полным промежуточным высыханием.

Для защиты поверхностей со слабой атмосферной нагрузкой (свесы крыш, потолки беседок и др.), допускается нанесение двух слоев Масла для фасадов арт. 360 без предварительного грунтования.

## Схемы нанесения:

### Стандартная схема нанесения для фасадов с эффектом полупрозрачной поверхности

- 1 слой: Грунт для дерева арт. 212
- 2 слой: Масло для фасадов арт. 360
- 3 слой: Масло для фасадов арт. 360

### Схема нанесения для фасадов с эффектом насыщенной полупрозрачной поверхности

- 1 слой: Масло для фасадов арт. 360
- 2 слой: Масло для фасадов арт. 360
- 3 слой: Масло для фасадов арт. 360

### Схема нанесения для защиты поверхностей со слабой атмосферной нагрузкой (свесы крыш, потолки беседок и др.)

- 1 слой: Масло для фасадов арт. 360
- 2 слой: Масло для фасадов арт. 360

Работая с краскопультом разбавить не более 10% Растворителем для масляных красок LUNA арт. 111.

### Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

### Важно.

Масло для фасадов арт. 360 предназначено только для покрытия на улице. Однако, если процесс окраски или сушки древесины организован в помещении, то на протяжении всего времени высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

### Меры предосторожности

Использованная ветошь способна самовоспламеняться. Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Сам продукт не является самовозгораемым.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остаток масла в меньшую емкость.

### Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

### Сертификация

Произведено по ТУ  
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия  
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести  
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

Протокол климатических испытаний  
лаборатории «ЛКП-Хотьково-Тест».  
Срок службы покрытия не менее пяти лет.



### Производитель

ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486, Россия,  
г. Москва, ш. Коровинское, д. 10  
Тел.: 8 (800) 555-42-58  
E-mail: info@luna-paints.ru  
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.