



Бесцветное

Колеруется

Полуматовое

## Расход

0,125 л на 3,1 м<sup>2</sup> в один слой;  
0,125 л на 2 м<sup>2</sup> в два слоя;

1 л на 25 м<sup>2</sup> в один слой;  
1 л на 16 м<sup>2</sup> в два слоя;

2,5 л на 62,5 м<sup>2</sup> в один слой;  
2,5 л на 40 м<sup>2</sup> в два слоя;

10 л на 250 м<sup>2</sup> в один слой;  
10 л на 160 м<sup>2</sup> в два слоя.

## Инструменты нанесения

Кисть, валик,  
располировка падом.

## Масло для паркета арт. 390

Паропроницаемое натуральное масло с воском для высококачественной защиты деревянных полов и лестниц в интерьере. Предназначено для паркета, паркетной и массивной доски. Подходит для любой мебели и всех деревянных поверхностей, подверженных интенсивному механическому износу внутри помещений. Подходит для неотапливаемых помещений.

### Свойства

- Твердое и водоотталкивающее покрытие
- Стойкость к царапинам и истиранию
- Стойкое к образованию пятен от кофе, красного вина, пива, колы и пищевых продуктов
- Образует паропроницаемое покрытие
- Подчеркивает естественную структуру дерева
- Срок службы более 30 лет
- Стойкость к механической нагрузке и истиранию
- В том числе для неотапливаемых помещений

### Полный состав

Связующее из тунгового, касторового и льняного масел и натуральной смолы, штандоль тунгового масла, штандоль касторового масла, штандоль тунгового и касторового масел, сложный эфир натуральной смолы, бентонит, каолин, оксид цинка, оксид алюминия, микровоск, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца.

### Время высыхания

24 часа для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-14 дней.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена в помещении, повышенный расход, колеровка в сильно насыщенный цвет.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

## Подготовка поверхности

### А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины.

Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Сильно впитывающие поверхности, такие как пробка, предварительно загрунтуйте Твердым маслом арт. 340.

**Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным маслом LUNA.** Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для паркета арт. 390.

### В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

## Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием. Натуральное масло готово к применению. Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или белый полировальный пад. Нанесите масло тонкими, равномерными слоями, избегая разводов и потеков. Избегайте попадания масла в трещины и стыки изделий. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Рекомендуется нанесение масла в два слоя с полным промежуточным высыханием. Поверхности, подверженные интенсивным механическим нагрузкам рекомендуется обработать в три слоя.

При образовании шероховатости после первого слоя, применяйте ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт зернистостью P320 или абразивной сеткой зернистостью P400-P600.

### Нанесение с располировкой

Нанесите масло равномерным тонким слоем на всю окрашиваемую поверхность с помощью кисти или валика. Дайте маслу впитаться в дерево в течение 15-20 минут. Невпитавшееся масло располируйте зеленым или белым падом. Через 24 часа нанесите второй слой и располируйте белым падом.

При образовании шероховатости после первого слоя, произведите межслойную шлифовку мелким абразивом (P400-P600). Перед повторным нанесением тщательно удаляйте пыль. Для дополнительной защиты поверхность может быть обработана третьим слоем масла.

### Дополнительная информация

Работая с краскопультом разбавить не более 10% Растворителем для масляных красок LUNA арт. 111.

## Схемы нанесения:

### Стандарная схема нанесения

- 1 слой: Масло для паркета арт. 390
- 2 слой: Масло для паркета арт. 390

### Схема для поверхностей, подверженных интенсивным механическим нагрузкам

- 1 слой: Масло для паркета арт. 390
- 2 слой: Масло для паркета арт. 390
- 3 слой: Масло для паркета арт. 390

### Схема для сильно впитывающих поверхностей

- 1 слой: Твердое масло арт. 340
- 2 слой: Масло для паркета арт. 390
- 3 слой: Масло для паркета арт. 390

### **Важно.**

Для правильного высыхания Масла для паркета арт. 390 требует достаточного количества кислорода в воздухе. Во время высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

### **Очистка инструмента**

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

### **Меры предосторожности**

Использованная ветошь способна самовоспламениться. Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

### **Хранение**

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость.

### **Сертификация**

Произведено по ТУ  
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия  
№ РОСС RU.AM05.H19706

Сертификат о Группе горючести  
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-9

Протокол испытаний безопасности покрытия для посуды и игрушек

### **Утилизация**

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

### **Производитель**

ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486, Россия,  
г. Москва, ш. Коровинское, д. 10  
Тел.: 8 (800) 555-42-58  
E-mail: info@luna-paints.ru  
Сайт: www.luna-paints.ru

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.